KARTA TECHNICZNA

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

# MFA CLASSIC
## Grunt akrylowy - koncentrat

| | | |
|---|---|---|
| **Opis** | | Najnowszej generacji, bezbarwny grunt akrylowy w koncentracie, przeznaczony do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.<br>MFA Classic wzmacnia podłoże, poprawia przyczepność, zapobiega nadmiernej chłonności powierzchni, dzięki czemu zwiększa wydajność i ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farb oraz tynków. |
| **Właściwości** | | • zwiększa przyczepność, wzmacnia podłoże przez co ułatwia nakładanie kolejnych produktów,<br>• kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb wodnych zewnętrznych i wewnętrznych,<br>• dobrze przylega do różnego rodzaju podłoży,<br>• wyrównuje chłonność podłoży mineralnych. |
| **Gęstość** | | 1,01 (+/-0,05)kg/l |
| **Nanoszenie** | | ● Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji<br>● Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%.<br>● W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.<br>● Aby zachować specyficzne właściwości gruntu, nie wolno mieszać go z innymi produktami. |
| **Rozcieńczanie** | | Stosując grunt pod farby należy dodać 4l wody na 1l gruntu<br>Stosując grunt pod tynki należy dodać 3l wody na 1l gruntu |
| **Czas schnięcia** | | Warstwa sucha po 4-6 godzinach |
| **Ilość warstw** | | Jedna warstwa |
| **Kolory** | | Bezbarwny |
| **Czyszczenie narzędzi** | | Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą. |
| **Wydajność** | | Na jedną warstwę 30-40 $m^2$/l<br>Przy rozcieńczeniu 1: 3 wydajność wynosi 30 $m^2$/l<br>Przy rozcieńczeniu 1: 4 wydajność wynosi 40 $m^2$/l<br>(ostatecznie wydajność zależy od stopnia chłonności podłoża) |
| **Narzędzia** | | Szczotka (ławkowiec), pędzel , metoda natryskowa, wałek |
| **Opakowania** | | 1l, 5l, 20l |


ECORSON Polska 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
tel: (+48) 42-617-23-22 fax: (+48) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com www.ecorson.com
CERT POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Certyfikat nr: 1323/02/2014/J/C

KARTA TECHNICZNA

ECORSON® PROFESSIONAL PAINTS Design

# MFA CLASSIC
## Grunt akrylowy - koncentrat

| | | |
|---|---|---|
| **Podłoże** | | Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki starych farb, zaszpachlować pęknięcia oraz wszystkie nierówności.<br>Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki" – bezpośrednio po przeszlifowaniu. |
| **Przechowywanie i transport** | | Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.<br><br>Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i oryginalnym opakowaniu. |
| **Ekologia** | | Grunt nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci. |
| **Uwagi:** | | Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.<br>Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.<br><br>Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu. |
| | | Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki.<br><br>Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.<br><br>*Limit zawartości LZO (kat. A/g/FW): 30g/l (2010), produkt zawiera < 30g/l* |
| | | PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI NORMAMI: PN EN 13300 2002, **CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009** |


ECORSON Polska 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
tel: (+48) 42-617-23-22 fax: (+48) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com www.ecorson.com
CERT POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Certyfikat nr: 1323/02/2014/J/C